

25676-83



www.rttd-gost.narod.ru
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ, МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ, МАРКИРОВКА,
УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ГОСТ 25676-83
(СТ СЭВ 3350-81)

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва



УДК 621.643.3—036.4:006.354

Группа Л63

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ

Основные параметры и размеры, технические
требования, методы испытаний, маркировка,
упаковка, транспортирование и хранение

Rubber rotary drilling hoses. Principal parameters
and dimensions, requirements, testing methods,
marking, packing, transportation and storage.

ГОСТ
25676—83
(СТ СЭВ 3350—81)

ОКП 25 5731 0000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 марта
1983 г. № 1273 срок действия установлен

с 01.01.84
до 01.01.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает требования к резиновым рукавам для бурения, применяемым в качестве гибких соединений между нагнетательным манифольдом и вертлюгом, и резиновым рукавам, применяемым в качестве гибких соединений между насосом и нагнетательным манифольдом буровых установок.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3350—81.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Резиновые рукава для бурения изготавливают длиной (L) от 3 до 25 м.

В соответствии со спецификой производства в СССР до 01.01.89 изготавливают рукава длиной от 3 до 18 м.

Предельные отклонения по длине рукавов не должны превышать, %:

+1,5 — при длине рукавов до 10 м;
-1,0 — при длине рукавов свыше 10 м.

1.2. Основные размеры рукавов, номинальные давления и минимально допускаемые радиусы изгиба должны соответствовать указанным в табл. 1. В зависимости от рабочего и испытательного давлений рукава изготавливают двух типов: I и II.

1.3. Рукава армируются штуцерами, изготавляемыми по чертежам, согласованным в установленном порядке.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1983

Стр. 2 ГОСТ 25676—83

Таблица 1

Внутренний диаметр, мм Номинальный диаметр, мм	Пред. откл.	Размеры конической резьбы, дюйм	Рабочее давление для рукавов, МПа										Код ОКП	
			типа I					типа II						
			исполнения											
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
50	±0,5	—	—	—	—	—	—	—	15	—	20	—	—	
51	—	3	10,5	14	27,5	—	—	—	15	20	30	—	—	
63,5	—	3	10,5	14	27,5	34,5	52	15	20	30	—	—	—	
65	±0,5	—	—	—	—	—	—	—	15	—	20	—	25 5731 0103 04 25 5731 0203 01	
76	±0,5	4	—	—	—	27,5	34,5	52	—	—	—	—	25 5731 0104 03 25 5731 0204 00	
89	—	5	—	—	27,5	34,5	52	15	20	30	—	—	—	
100	±1,0	—	—	—	—	—	—	—	15	—	20	—	25 5731 0105 02 25 5731 0205 10	
102	—	5	—	—	—	—	—	—	15	20	30	—	—	

Примечания:

- Для рукавов внутренним диаметром 89 мм размер резьбы может быть 4 дюйма. В этом случае рукава комплектуют сузителем.
- Допускается применять другие виды и размеры резьб, а также фланцевые соединения.

1.4. Испытательное гидравлическое давление для рукавов типа I должно соответствовать двукратному рабочему давлению, а для типа II — полутройкратному.

1.5. Минимальный допускаемый радиус изгиба для рукавов должен соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

ММ	
Номинальный внутренний диаметр	Минимальный допускаемый радиус изгиба
50; 51	1000
63,5; 65	1200
76	1200
89	1400
100; 102	1400

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Рукава должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

2.2. Рукава должны быть работоспособными в условиях умеренного климата при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 45 °С и температуре рабочей среды не выше 80 °С.

Рабочая среда — вода, цементный и глинистый растворы с содержанием нефти до 20 %.

2.3. Рукава должны выдерживать испытательное давление, указанное в п. 1.4, без потери герметичности.

2.4. Правила эксплуатации рукавов даны в справочном приложении.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Длину рукавов измеряют металлической линейкой или стальной рулеткой с ценой деления 1 мм.

3.2. Рукава испытывают на герметичность гидравлическим давлением следующим образом: один конец рукава присоединяют к гидравлическому насосу, другой закрывают заглушкой со спускным краном. При открытом спускном кране рукав медленно наполняют водой до полного удаления из него воздуха, затем кран закрывают и плавно повышают давление со скоростью от 0,17 до 0,50 МПа/с до испытательного в соответствии с п. 1.4. Такое давление поддерживают в течение 1 мин, при этом на рукаве не должно быть разрывов, просачивания воды и местных вздутий.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. На каждом рукаве на вулканизованной наклейке должны быть обозначены:

наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
номинальный внутренний диаметр, мм;
номинальное давление, МПа;
дата изготовления (месяц, год);
номер рукава или партии;
обозначение настоящего стандарта.

4.2. Рукава упаковывают в ящики или свертывают в бухты с минимально допускаемым диаметром изгиба в соответствии с таблицей, перевязывают в нескольких местах и приклеивают ярлык. На ящике или ярлыке должны быть указаны данные п. 4.1 и длина рукава в метрах.

4.3. Рукава транспортируют любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

4.4. Рукава следует хранить в упакованном виде или свободно уложенными по всей длине. Минимальная температура хранения 5 °С.

Допускается хранение рукавов при температуре не ниже минус 10 °С, при этом рукава должны быть свободно уложены по всей длине в один ряд.

4.5. Не допускается совместное транспортирование и хранение рукавов с маслами, бензином, их парами, а также другими веществами, разрушающими резину.

Рукава должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ЭКСПЛУАТАЦИЯ РУКАВОВ И УХОД ЗА НИМИ

1. Во избежание растрескивания рукава длину рукава и высоту стояка необходимо выбирать так, чтобы при подъеме и опускании радиус изгиба был не менее минимально допускаемого и в самом нижнем рабочем положении (у вертлюга) и в самом высоком рабочем положении. Предполагаемую длину рукава (L_u) в метрах вычисляют по формуле

$$L_u = 0,5 \cdot L_t + \pi R + \Delta l, \quad (1)$$

где L_t — длина смещения рукава, м;
 R — минимально допускаемый радиус изгиба, м (см. таблицу настоящего стандарта);
 Δl — изменение длины, возникающее при наибольшем рабочем давлении, равное для всех размеров рукавов 0,3 м.

Предполагаемую высоту стояка (H_s) в метрах вычисляют по формуле

$$H_s = 0,5 \cdot L_t + Z, \quad (2)$$

где L_t — длина смещения рукава, м;
 Z — расстояние между нижним положением вертлюга и рабочим стояком не менее 0,1 м.

Если действительная длина рукава больше, чем высчитанная по формуле (1), высоту стояка необходимо увеличить на половину разности высчитанной и действительной длины.

2. Соединение рукава и вертлюга, а также рукава и стояка должно быть тангенциальным.

При вертикальном стояке в качестве соединителя применяют отвод шлангового соединения с углом наклона 180°.

Если угол наклона стояка совпадает с углом наклона опоры буровой вышки, применяют отвод шлангового соединения с углом наклона 160°.

3. Во избежание продавливания рукава целесообразно вынуть его из ящика, положить по прямой линии, а затем поднять с помощью каната, прикрепленного к одному концу рукава. Если применяют подъемное устройство, то ящик необходимо поворачивать по направлению рукава. При транспортировании рукавов на новое место во избежание их повреждений предлагается использовать держатель.

Исключается использование лебедки, подъемного крана, а также нельзя нагружать рукава тяжелыми предметами.

4. Запрещается кручение рукава, так как это создает дополнительное вредное напряжение на элементы рукава, одна спираль усилительной стальной проволоки ослабнет, другая сожмется, в результате уменьшается сопротивление рукава на растрескивание и вдавливание.

Во избежание кручения рукава целесообразно присоединить к одному концу рукава вращающийся элемент.

Допускается кручение в том случае, если необходимо убрать в пути хомут вертлюга.

5. При сборке рукава должно быть необходимое расстояние между рукавом и вышкой.

Стр. 6 ГОСТ 25676—83

6. На обоих концах рукава необходимо установить защитную цепь нужной длины за неподвижным соединителем, но не непосредственно за ним. Цепь должна быть сильно натянута, при этом рукав не должен быть поврежден.

Заделенную цепь можно присоединить только к вверх идущему соединителю вышки, чтобы цепь свободно двигалась и не задерживала движение рукава, если подъемное устройство находится очень высоко.

7. Постоянное перегибание рукава также сокращает продолжительность его службы. В выходящей нагнетательной линии необходимо использовать уравнительную камеру и амортизатор соответствующих размеров для сокращения вибраций нагнетательной линии и рукава до минимума. Амортизатор нужно установить на 10% от максимального давления насоса. Всасывающий провод насоса сначала надо нагрузить или заполнениемпустить в действие. Всасывающие рукава предлагается использовать для сокращения пульсаций.

8. Рабочее давление включает в себя возникающие в системе пики давления.

9. Глинистые растворы на основе нефти, содержащие большое число ароматических соединений, вспучивают рукава и сокращают срок их действия.

Поэтому предлагается, чтобы для растворов на основе нефти анилиновая точка была выше 71°C.

10. Обслуживающий персонал необходимо обучить правилам эксплуатации рукава, изложенным в настоящем приложении.

Редактор *P. С. Федорова*

Технический редактор *H. П. Замолодчикова*

Корректор *G. M. Фролова*

Сдано в наб. 08.04.83 Подп. в печ. 27.05.83 0,5 п. л. 0,36 уч.-изд. л. Тир. 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 423