

УДК 678.762.2.001.4 : 006.354

Группа Л69

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КАУЧУКИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ СТЕРЕОРЕГУЛЯРНЫЕ  
БУТАДИЕНОВЫЕ

Методы определения пластичности и жесткости

Stereoregular butadiene synthetic rubbers.  
Methods for determination of  
plasticity and stiffness.

ГОСТ

19920.17—74\*

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров ССР  
от 16 июля 1974 г. № 1689 срок действия установлен

с 01.01.75

до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на бутадиеновые стереорегулярные синтетические каучуки и устанавливает методы определения пластичности и жесткости.

Сущность метода определения пластичности заключается в измерении величины общей деформации каучука при сжатии под действием постоянного груза и величины остаточной деформации после снятия нагрузки.

Сущность метода определения жесткости заключается в измерении сопротивления образца каучука осевому сжатию до заданной деформации по величине сжимающей нагрузки.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАСТИЧНОСТИ

1.1. Из 150 г каучука готовят шайбы, как указано в ГОСТ 19920.14—74.

Образцы для испытания вырезают сверлом, смазанным мыльным раствором, при этом следят за равномерной скоростью продвижения сверла в массу каучука.

(Измененная редакция, Иzm. № 1).

1.2. Пластичность определяют по ГОСТ 415—75, при этом время «отдыха» образца после снятия нагрузки должно быть 3 мин.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ

2.1. Из 150 г каучука готовят образцы по ГОСТ 19920.14—74.

(Измененная редакция, Иzm. № 1).

2.2. Жесткость определяют по ГОСТ 10201—75.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\* Переиздание (декабрь 1988 г.) с Изменением № 1,  
утвержденным в декабре 1979 г. (ИУС 2—80).

37



**Изменение № 2 ГОСТ 19920.17—74 Каучуки синтетические стереорегулярные бутадиеновые. Методы определения пластичности и жесткости**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 16.09.92 № 1194**

**Дата введения 01.01.93**

Под наименованием стандарта проставить код: **ОКСТУ 2209**.

Разделы 1, 2 изложить в новой редакции; дополнить разделами — 3, 4:

#### **«1. Аппаратура**

Вальцы лабораторные по ГОСТ 27109—86 (1-й вариант). Точность установки зазора между валками контролируют по ГОСТ 27109—86.

Весы лабораторные по ГОСТ 24104—88 4-го класса с наибольшим пределом взвешивания 500 г.

Толщиномер по ГОСТ 11358—89.

Пресс вулканизационный.

Потенциометр КСП-4 с пределом измерения от 0 до 300 °C, класс точности 0,5 по ГОСТ 7164—78 с термопарой градуировкой ХК.

Манометр избыточного давления по ГОСТ 2405—88.

Часы сигнальные по ГОСТ 3145—84.

#### **2. Подготовка к испытанию**

Пробу для испытания готовят прессованием с предварительным вальцеванием из проб каучука, отобранных по ГОСТ 27109—86. Для этого навеску каучука массой  $(150 \pm 1)$  г вальцают в течение 1 мин на лабораторных вальцах при зазоре между валками  $(0,6 \pm 0,1)$  мм и температуре поверхности валков  $(35 \pm 5)$  °C.

После «отдыха» шкурки не менее 30 мин вырубают ножом пластинки диаметром 2—3 мм меньше диаметра формовочного кольца. Пластинки каучука, собранные в стопу, помещают в формовочные толстостенные металлические кольца.

*(Продолжение см. с. 150)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 19920.17-74)*

ца высотой  $(14 \pm 1)$  мм и диаметром не более 70 мм. При этом необходимо следить за тем, чтобы пластинки каучука не имели складок, в которых может оставаться воздух. Масса заготовки должна быть на 15—20 % выше теоретической массы каучука в объеме формовочного кольца. Формовочные кольца с пластинками каучука помещают между металлическими листами. Предварительно металлические листы и формовочные кольца прогревают, прокладывают пленкой или смазывают мыльным раствором, силиконовой или другой смазкой.

Формовочные кольца с каучуком, накрытые листами, помещают на плиты вулканизационного пресса с температурой 105 °С и прессуют. Погрешность поддержания температуры  $\pm 2,5$  °С по шкале вторичного прибора. Прессование проводят в течение 15 мин при давлении на формовочное кольцо с каучуком  $(15 \pm 1)$  МПа [ $(150 \pm 10)$  кгс/см<sup>2</sup>]. После прессования каучук в виде шайб вынимают из формовочных колец и выдерживают 1—2 ч при температуре  $(23 \pm 5)$  °С.

**3. Определение пластичности**

Из шайб, приготовленных по разд. 2, готовят образцы в соответствии с ГОСТ 415—75.

Пластичность определяют по ГОСТ 415—75.

**4. Определение жесткости**

Из шайб, приготовленных по разд. 2, готовят образцы в соответствии с ГОСТ 10201—75.

Жесткость определяют по ГОСТ 10201—75».

*(ИУС № 12 1992 г.)*