



24655-89
Изм. 1

www.rtitd-gost.narod.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КАУЧУКИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ

**МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ ДОЛИ
ДИФЕНИЛ-*n*-ФЕНИЛЕНДИАМИНА**

**ГОСТ 24655—89
(СТ СЭВ 6221—88)**

Издание официальное

БЗ 5—89/361

3 коп.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

КАУЧУКИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ

ГОСТ

Методы определения массовой доли
дифенил-*n*-фенилендиамина

24655—89

Synthetic rubbers. Methods for determination of
diphenyl-*n*-phenylenediamine fraction of total mass (СТ СЭВ 6221—88)

ОКСТУ 2294

Срок действия с 01.06.90
до 01.01.97

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на синтетические каучуки, заправленные стабилизатором дифенил-*n*-фенилендиаминном, и устанавливает методы определения его массовой доли:

- в экстракте каучука — метод А;
- в растворе каучука — метод Б.

Метод заключается в колориметрировании окрашенного азосоединения, образующегося при взаимодействии дифенил-*n*-фенилендиамина с окисляющим реактивом.

1. МЕТОД А

1.1. Отбор проб

Отбор проб проводят по ГОСТ 27109, если в нормативно-технической документации на конкретные виды каучука не указан другой способ.

1.2. Аппаратура и реактивы

Спектрофотометр.

Весы лабораторные по ГОСТ 24104 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г и 4-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания свыше 200 до 500 г.

Баня песчаная или водяная.

Эксикатор 1—140 (190) по ГОСТ 25336.

Воронка Бюхнера 1(2) по ГОСТ 9147.

Колба 1—100 (250) по ГОСТ 25336.

Бюретка 6—2—5 или 7—2—5 по ГОСТ 20292.

Стакан Н-1—100 ТХС и В-1—100 ТХС по ГОСТ 25336.

Колба К-1—50(100) или Кн-1—50(100) ТС по ГОСТ 25336.

Холодильник ХПТ-1(2) ХС или ХШ-1(2) ХС по ГОСТ 25336 или воздушный холодильник с взаимозаменяемыми конусами длиной 100 см и диаметром 15—20 мм.

Колбы 2—25—2, 2—50—2, 2—100—2, 2—250—2, 2—1000—2 по ГОСТ 1770.

Пипетки 4—2—1, 4—2—2, 7—2—5, 7—2—10 и 2—2—20 по ГОСТ 25336.

Цилиндры 1(3)—25 или 1(3)—50 по ГОСТ 1770.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300 или спирт этиловый технический по ГОСТ 17299.

Толуол по ГОСТ 5789.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, концентрированная и раствор концентрации $c(\text{HCl}) = 0,5$ моль/дм³.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.

Калий хлористый по ГОСТ 4234.

Медь (II) уксуснокислая по ГОСТ 5852.

Дифенил-*n*-фенилендиамин.

1.3. Подготовка к испытанию

1.3.1. *Приготовление очищенного дифенил-*n*-фенилендиамина*

($5 \pm 0,1$) г дифенил-*n*-фенилендиамина, взвешенного на весах 4-го класса, помещают в плоскодонную колбу вместимостью 50 см³ и наливают 30 см³ толуола. Затем плоскодонную колбу присоединяют к холодильнику и нагревают ее содержимое на водяной бане до полного растворения дифенил-*n*-фенилендиамина. Полученный горячий раствор фильтруют под вакуумом через воронку Бюхнера в склянку Бунзена. Из склянки Бунзена раствор переносят в химический стакан, помещенный в холодную воду.

После выпадения осадка содержимое стакана снова переносят в воронку Бюхнера, стакан и осадок промывают 3—4 раза этиловым спиртом порциями по 15 см³. Осадок дифенил-*n*-фенилендиамина переносят на фильтровальную бумагу и сушат в вакуум-эксикаторе до постоянной массы таким образом, чтобы расхождение результатов двух последовательных взвешиваний не превышало 0,0004 г.

1.3.2. *Приготовление спирто-толуольной смеси*

Смешивают этиловый спирт и толуол в соотношении 70 : 30 (по объему).

1.3.3. *Приготовление стандартного раствора дифенил-*n*-фенилендиамина*

0,025 г очищенного дифенил-*n*-фенилендиамина, приготовленного в соответствии с п. 1.3.1 и взвешенного на весах 2-го класса, растворяют в спирто-толуольной смеси в мерной колбе вместимостью 250 см³.

1 см³ приготовленного раствора содержит 0,0001 г дифенил-*n*-фенилендиамина.

1.3.4. Приготовление окисляющего реактива

0,50 г уксуснокислой меди и 4,66 г хлористого калия, взвешенных на весах 2-го класса, помещают в мерную колбу вместимостью 1000 см³, добавляют 10 см³ раствора соляной кислоты концентрации $c(\text{HCl}) = 0,5$ моль/дм³ и 250 см³ дистиллированной воды. Содержимое колбы перемешивают. Небольшими порциями, медленно доливают до метки этиловым спиртом при сильном перемешивании. Полученный раствор должен быть прозрачным.

Примечание. Если при добавлении этилового спирта раствор становится мутным, добавляют по каплям раствор соляной кислоты концентрации $c(\text{HCl}) = 0,5$ моль/дм³ до получения прозрачного раствора.

Раствор хранят в склянке из темного стекла. При помутнении окисляющего реактива его готовят заново.

1.3.5. Построение градуировочного графика при определении массовой доли дифенил-*n*-фенилендиамина в экстракте каучука

В мерные колбы вместимостью 25 см³ отмеряют 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 и 4,0 см³ стандартного раствора дифенил-*n*-фенилендиамина, 5 см³ окисляющего реактива и доливают до метки спирто-толуольной смесью.

После тщательного перемешивания содержимое колбы колориметрируют. Колориметрирование проводят на спектрофотометре при длине волны (410 ± 10) нм в кюветках с толщиной поглощающего свет слоя жидкости 30 мм.

В качестве раствора сравнения применяют дистиллированную воду.

Градуировочный график строят в системе координат, откладывая по оси абсцисс количество дифенил-*n*-фенилендиамина, содержащееся в каждом из растворов в граммах, а по оси ординат — соответствующее ему значение оптической плотности.

График проверяют каждые 3 месяца.

1.4. Проведение испытания

1.4.1. Определение массовой доли дифенил-*n*-фенилендиамина в экстракте каучука

1.4.1.1. Приготовление экстракта

1 г свежесвальцованной мелконарезанной пробы каучука, взвешенной на весах 2-го класса, помещают в колбу вместимостью 50—100 см³ и добавляют 30 см³ спирто-толуольной смеси. Плоскодонную колбу присоединяют к холодильнику и кипятят ее содержимое на водяной бане в течение 30 мин. Затем колбу отсоединяют от холодильника и экстракт сливают в мерную колбу вместимостью 100 см³.

Экстрагирование пробы в колбе проводят еще дважды 30 см³ спирто-толуольной смеси, сливая экстракты в ту же мерную колбу. Продолжительность каждого экстрагирования должна составлять 30 мин. Затем пробу каучука промывают дважды порциями по 5 см³

спирто-толуольной смеси и сливают в ту же мерную колбу, доводя таким образом объем раствора в колбе до метки.

Колбу закрывают притертой пробкой и содержимое в ней хорошо перемешивают.

1.4.1.2. Определение массовой доли стабилизатора

Экстракт каучука, приготовленный в соответствии с п. 1.4.1.1, объемом 2—10 см³ для каучука, не наполненного маслом, или 2—5 см³ для маслонеполненного каучука переносят в мерную колбу вместимостью 25 см³, добавляют 5 см³ окисляющего реактива и доливают до метки спирто-толуольной смесью. Колбу закрывают пробкой, тщательно перемешивают ее содержимое и колориметрируют в условиях, указанных в п. 1.3.5.

В качестве раствора сравнения используют экстракт каучука, разбавленный спирто-толуольной смесью в том же соотношении, что и при получении окрашенного раствора.

1.5. Обработка результатов

1.5.1. Массовую долю дифенил-*n*-фенилендиамина при определении в экстракте каучука (*X*) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{m_1 \cdot 100 \cdot 100}{m \cdot V},$$

где m_1 — масса дифенил-*n*-фенилендиамина, найденная по градуировочному графику, г;

100 — объем экстракта каучука, см³;

m — масса пробы каучука, взятой для определения, г;

V — объем экстракта каучука, взятый на испытание, см³.

Расхождение между результатами параллельных определений не должно превышать 15% найденного среднего арифметического.

2. МЕТОД Б

2.1. Отбор проб

Пробы отбирают, как указано в п. 1.1.

2.2. Аппаратура и реактивы — в соответствии с п. 1.2 со следующими дополнениями:

аппарат для встряхивания жидкостей в сосудах;

воронка ВД-1(3)—250 ХС по ГОСТ 25336;

колба Кн-1—100 ТС по ГОСТ 25336;

углерод четыреххлористый по ГОСТ 20288.

2.3. Подготовка к испытанию

2.3.1. Приготовление стандартного раствора дифенил-*n*-фенилендиамина — в соответствии с п. 1.3.3.

2.3.2. Приготовление окисляющего реактива — в соответствии с п. 1.3.4.

2.3.3. Построение градуировочного графика при определении дифенил-*n*-фенилендиамин в растворе каучука

В делительные воронки вместимостью 250 см³, содержащие по 10 см³ этилового спирта и 15 см³ четыреххлористого углерода, наливают из микробюретки 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 и 4,0 см³ стандартного раствора дифенил-*n*-фенилендиамин, по 5 см³ окисляющего реактива и перемешивают в течение 30 с. Делительные воронки оставляют стоять 5 мин. Затем в каждую из делительных воронок наливают по 30 см³ дистиллированной воды, встряхивают 60 с и после полного расслоения сливают окрашенный нижний слой в мерные колбы вместимостью 25 см³.

В мерные колбы наливают по 5 см³ этилового спирта, затем доливают до метки четыреххлористым углеродом, закрывают притертыми пробками и хорошо перемешивают.

Полученные растворы колориметрируют на фотоколориметре при длине волны (410±10) нм в кюветах с выбранной толщиной поглощающего свет слоя жидкости 30 мм.

Градуировочный график строят в системе координат, откладывая по оси абсцисс массу дифенил-*n*-фенилендиамин, содержащуюся в каждом из растворов в граммах, а по оси ординат — соответствующее ей значение оптической плотности. В качестве раствора сравнения применяют дистиллированную воду.

График проверяют каждые 3 месяца.

2.4. Проведение испытания

2.4.1. Приготовление раствора каучука

0,2 г свежесвальцованной мелконарезанной пробы каучука, взвешенной на весах 2-го класса, или такое же количество низковязкого полимера помещают в коническую колбу вместимостью 100 см³. Затем в колбу вливают пипеткой 20 см³ четыреххлористого углерода или толуола, закрывают притертой пробкой, помещают в аппарат для встряхивания до полного растворения пробы каучука.

2.4.2. Определение содержания стабилизатора

В делительную воронку, содержащую 10 см³ этилового спирта и 15 см³ четыреххлористого углерода, наливают пипеткой 2 см³ раствора каучука, приготовленного в соответствии с п. 2.4.1, 5 см³ окисляющего реактива и содержимое колбы перемешивают 30 с. Делительные воронки оставляют на 5 мин. Затем в делительную воронку наливают 30 см³ дистиллированной воды, встряхивают 60 с, после полного расслоения сливают окрашенный нижний слой в мерную колбу вместимостью 25 см³ и туда же добавляют 5 см³ этилового спирта. Затем в колбу доливают до метки четыреххлористый углерод, закрывают притертой пробкой, хорошо перемешивают содержимое и колориметрируют в условиях, указанных в п. 1.3.5.

В качестве раствора сравнения используют раствор контрольного опыта, который готовят, как указано выше (включая введение

аликвоты раствора каучука), но вместо окисляющего реактива вводят 5 см³ этилового спирта.

2.5. Обработка результатов

2.5.1. Массовую долю дифенил-*n*-фенилендиамина при определении в растворе каучука (X_1) в процентах вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{m_1 \cdot 20 \cdot 100}{m \cdot V},$$

где V — объем раствора, взятый на испытание, см³;

m_1 — масса дифенил-*n*-фенилендиамина, найденная по градуировочному графику, г;

20 — объем раствора, см³;

m — масса пробы каучука, взятая для определения, г.

Расхождения между результатами параллельных определений не должны превышать 15% от найденного среднего арифметического.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ СТАНДАРТА

В. А. Кормер (руководитель темы); Б. Г. Бабурин; Ю. Г. Камерев; Т. В. Быстрова; В. В. Колмакова; М. Н. Берман

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.06.89 № 1800

Срок первой проверки — 1995 г.,
периодичность проверки — 10 лет

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6221—88

4. ВЗАМЕН ГОСТ 24655—81

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1770—74	1.2
ГОСТ 3118—77	1.2
ГОСТ 4234—77	1.2
ГОСТ 5789—78	1.2
ГОСТ 5852—79	1.2
ГОСТ 6709—72	1.2
ГОСТ 9147—80	1.2
ГОСТ 12026—76	1.2
ГОСТ 17299—78	1.2
ГОСТ 18300—87	1.2
ГОСТ 20288—74	2.2
ГОСТ 20292—74	1.2
ГОСТ 24104—88	1.2
ГОСТ 25336—82	1.2; 2.2
ГОСТ 27109—86	1.1

Редактор *Н. П. Шукина*
Технический редактор *Л. А. Никитина*
Корректор *Л. С. Черноусова*

Сдано в наб. 10.07.89 Подп. в печ. 31.08.89 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,47 уч.-изд. л.
Тир. 8 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 813

Группа Л69

Изменение № 1 ГОСТ 24655—89 Каучуки синтетические. Методы определения массовой доли дифенил-*p*-фенилдиамина

Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 21.04.92 № 426

Дата введения 01.09.92

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить обозначение: (СТ СЭВ 6221—88).

Пункт 1.2. Второй абзац изложить в новой редакции: «Спектрофотометр или фотоэлектроколориметр любого типа».

Пункт 1.3.5. Третий абзац изложить в новой редакции: «После тщательного перемешивания содержимое колбы колориметрируют. Оптическую плотность

(Продолжение см. с. 176)

www.rtitd-gost.narod.ru

(Продолжение изменения к ГОСТ 24655—89)

растворов измеряют в кюветах с толщиной поглощающего слоя жидкости 30 мм на фотоэлектроколориметре или спектрофотометре при длине волны (440 ± 10) или (410 ± 10) нм.

Пункт 2.3.3. Четвертый абзац изложить в новой редакции: «Оптическую плотность растворов измеряют в кюветах с толщиной поглощающего слоя жидкости 30 мм на фотоэлектроколориметре или спектрофотометре при длине волны (440 ± 10) или (410 ± 10) нм».

(ИУС № 7 1992 г.)

www.rtitd-gost.narod.ru